

# ニュートン

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。 <https://www.miyaki.com>

## 特長

- ニュートンを塗布すると、基材内部に浸透して優れた撥油性と撥水性を持った保護層を形成するため、汚れが付いても比較的容易に除去出来るのでメンテナンスの負担を軽減します。
- 石材の吸水率を著しく低下させ裏面からの水分・不純物の吸い上げを抑制し、凍結によるヒビ割れ・劣化・風化を抑制します。
- 石材の風化・劣化・エフロレッセンス（白華）を抑制し長期にわたり保護します。（既に出ているエフロは完全に止めることはできません。）
- 石材に対し深色効果を与え、色合いに深みを出します。  
 (吸水率が高い基材に使用すると、均一に濡れ色にならずムラになることがありますので事前にご確認ください。)

## 用途

- 御影石・大理石・テラゾー・磁器タイル・レンガ・セメント目地等の保護及び汚れ抑制。
- 石材への撥水及び撥油効果および深色効果の付与。

## 使用方法

- 1 施工面に汚れ・ゴミ・ホコリ・油分・ワックス等が付いているとニュートンの密着・浸透が悪くなりますので、十分に洗浄除去し乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布すると浸透ムラ・密着不良・変色・白化等の原因となります。
  - 2 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
  - 3 ニュートンを耐溶剤用容器に入れ、不織布・ローラー・ミヤキモップ・ハンディーコーター等で基材全体に塗りムラがないように塗布します。  
 (標準：1回塗り)
  - 4 塗布作業中に液だまりができた時は速やかに拭き上げてください。液だまりを放置すると色ムラの原因となります。
  - 5 5分後タオル・モップ等で十分に乾拭きしてください。乾拭きせずに放置すると拭取りにくくなります。
  - 6 乾拭き後4~5時間は乾燥養生のため歩行しないでください。溶剤臭は換気条件が良ければ半日程度で臭わなくなります。
- ※ 塗布後の乾拭きは必ず行ってください。ニュートンは浸透性保護剤のため、表面に残った液は完全硬化しませんのでヌメリ、施工ムラが発生します。ご注意ください。その際は後日、中性の洗剤で洗浄すると改善されます。
- ※ 鏡面仕上げの石材に塗布するときは、塗布後乾燥前に塗布前の光沢に戻るまで必ず乾拭きをしてください。乾拭きが不十分だとムラになります。

標準塗布量(1回塗り) ※塗布量は基材によって多少異なります。

基材の種類	塗布量(m <sup>2</sup> /ℓ)	基材の種類	塗布量(m <sup>2</sup> /ℓ)
大理石 鏡面仕上げ	40~50m <sup>2</sup> /ℓ	施釉タイル	30~40m <sup>2</sup> /ℓ
御影石 鏡面仕上げ	40~50m <sup>2</sup> /ℓ	無釉タイル・レンガなど	15~20m <sup>2</sup> /ℓ
御影石 凹凸面(バーナー仕上げ)	15~20m <sup>2</sup> /ℓ	軟石・セメント目地	5~10m <sup>2</sup> /ℓ

## 塗布後のメンテナンス

- 1 日常管理の清掃は水拭きしてください。
- 2 水拭きで除去出来ない汚れや、定期的な清掃には弊社商品石材用洗浄剤『アクロンAB』又は『インクリン』で洗浄してください。
- 3 保護効果維持のために床面は1~2年、壁面は5~8年毎のリコートをお勧めいたします。



業務用

4ℓ・16ℓ

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12009
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問い合わせ先	<a href="https://www.toryo.or.jp">https://www.toryo.or.jp</a>

## 使用上の注意

- 揮発性の溶剤で、蒸気を吸引すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いは下記の注意事項を守ってください。
- 1 ニュートンは引火性の物質です。施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
  - 2 エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
  - 3 ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。基材や施工条件によってシミ・ムラ等が発生する場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
  - 4 ニュートンは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
  - 5 施工時の適切な環境は、気温及び基材温度が15~30℃かつ、湿度が50~75%です。施工時に上記の条件を満たさない場合は、環境を改善してください。  
 ※適切な条件を満たさない場合は白化・ムラ・密着不良・乾燥不充分によるベタつきが起こる可能性があります。
  - 6 溶剤が蒸発してしまうと反応固着が終わりません。気温によって多少異なりますが、3~5日で完全硬化します。
  - 7 塗布後24時間は、水がかからないようにしてください。
  - 8 作業に使用した機材、容器等は溶剤・シンナー等で洗浄してください。
  - 9 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
  - 10 作業をするときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
  - 11 必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
  - 12 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
  - 13 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
  - 14 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
  - 15 容器から出すときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもととの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
  - 16 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
  - 17 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
  - 18 用途以外には使わないでください。
  - 19 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。  
 ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。  
 ● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。  
 ● ニュートンは、一般社団法人日本塗料工業会のホルムアルデヒド規制(F☆☆☆☆)登録商品です。

## 性状

外観	無色透明~淡黄色透明	取り扱い	火気厳禁
成分	特殊シリコーン	貯蔵性	1年(5~30℃未開封状態で保管)
溶剤	第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ	※食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合	

## 施工例



福岡国際会議場(福岡市)

**株式会社ミヤキ** ■ 取扱店

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
<https://www.miyaki.com>

営業所  
 札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二、  
 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一、  
 大阪第二、広島、福岡