

強力サビ取り剤

トーレス

最新カタログ・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

URL: www.miyaki.com

特長

■ 基材を傷めにくい中性タイプです。

用途

- 大理石・御影石・タイル・コンクリートについたサビ・黄ばみ・汚れ落とし。
- アルミ・ステンレス・真鍮・銅等に付着したサビ・汚れ落とし。
- 塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
- 自動車やオートバイの車体・アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
- 金属の表面に付着した手アカ・黒ずみの除去。

使用方法

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
 - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
 - ③ サビ・汚れの程度に応じてトーレスを原液～5倍位に水道水で希釈してお使いください。
 - ④ 薬品用ハケ・ミヤキモップ等で塗布してください。
 - ⑤ 5～10分後、ブラシ等で**こすりながら**水洗いしてください。
- ※ ひどい汚れ・サビ・黄ばみにはトーレスの原液をたっぷり塗ってその上からラップして30分～1時間位放置してください。落ちないときはもう一度繰り返してください。
- ※ 鉄サビと反応すると紫色に変色します。水洗いしても紫色が取れない時は、弊社商品洗浄剤『アクロン AB』の5倍液を塗って紫色が消えた後、再度水洗いをしてください。基材によっては紫色が残るのでご注意ください。
- ※ もらいサビ・汚れは比較的短時間で落ちますが、中から出てくるしみ上げのサビは落ちにくいので時間がかかります。
- ※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。
- ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。
- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
 - 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量 (原液使用時) 7～10㎡/ℓ

※ 使用量は基材によって多少異なります。

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。塗装面に使用する場合は、塗装面を侵す場合がありますので予め目立たない部分テストしてからお使いください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ 基材によっては変色するおそれがあります。メッキ等の表面処理が施された基材におきましては、メッキの種類によって変色する可能性がありますので、ご注意ください。
- ④ 溶融亜鉛メッキが施された基材に使用した場合、変色しますのでご注意ください。
- ⑤ ポリッシュ加工仕上げの金属に使用した場合、表面の艶を損なうおそれがあります。
- ⑥ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑦ 保護剤を塗布する場合、トーレスが残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。
- ⑧ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上で使用ください。
- ⑨ イオウの臭いがしますので作業するときは必ず換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑩ 必ず適切な保護具 (防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等) をお使いください。
- ⑪ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑫ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑬ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑭ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑮ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑯ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑰ 用途以外には使わないでください。
- ⑱ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

■ 施工前



■ 施工中



■ 施工後



(もらいサビ・汚れは比較的短時間で落ちますが、中から出てくるしみ上げのサビは落ちにくいので時間がかかります。)

業務用

10・40・180



株式会社ミヤキ ■ 取扱店

2020.01

本社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須恵工舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

札幌、仙台、新潟、東関東、東京第一、東京第二、
 東京第三、神奈川、埼玉、静岡、名古屋、大阪第一、
 大阪第二、広島、福岡、佐賀