

温泉タイル・浴室石材用洗剤

スパクリン

酸性タイプ

最新のカatalog・施工要領書の情報はホームページをご確認ください。

 URL: www.miyaki.com
特長

- タイル・石材に付いた温泉成分による汚れを効果的に洗い流します。
- 目地から発生するカルシウム・温泉スケールを中和反応にて溶解除去します。

用途

- 磁器タイル・御影石等天然石の汚れ落とし。
- 浴室タイル・石材の維持管理。
- 水アカ・鉄サビ・エフロ(白華)の除去。
- コロンバンでの防滑処理後のメンテナンスに。

使用方法

いずれの場合におきましても、スパクリン(酸性タイプ)を施工する前に、下記①②を必ず行ってください。

- ① 施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。
- ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。

《定期清掃・黒ずみ、エフロの除去》

- ① スパクリン(酸性タイプ)を水道水で3~5倍に希釈してください。
- ② 薬品用ハケ・スポンジ等を使用して、全体にムラなく塗布してください。
- ③ 5~10分程放置してから、ブラッシングしてください。
- ④ 十分に水洗いしてください。

《日常清掃・ポリッシャーにて使用する場合》

- ① スパクリン(酸性タイプ)を水道水で10~20倍に希釈して使用してください。
- ② 高圧洗浄機等を使いよく水洗いしてください。

《コロンバンでの防滑処理後のメンテナンス》

- ① スパクリン(酸性タイプ)を水道水で10倍程度に希釈して使用してください。
- ② 十分に水洗いしてください。

※ メンテナンスの頻度は、月に1~2回が目安です。

※ スパクリンは酸性タイプの洗剤ですので、中和が必要な時は弊社酸性洗剤用中和剤『ソフター』をご使用ください。

※ 保護剤を塗布する場合、洗剤が残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。

※ 中和した後は充分水洗いしてください。

使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
- ④ 日常管理に使用する場合、定期的に弊社商品石材用洗剤『アルケミー』又は『オリーブ』にて皮脂汚れ・石鹸カスを除去してください。
- ⑤ スパクリン(酸性タイプ)を塗布したまま長時間放置しておくと基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- ⑥ 大理石には使用しないでください。御影石の鏡面や施釉タイルに使用すると艶がなくなります。
- ⑦ ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食しますので、付着したときは速やかに水洗いしてください。
- ⑧ 水道水以外のものと混合しないでください。
- ⑨ スパクリン(酸性タイプ)は、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- ⑩ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑪ 作業をするときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
- ⑫ 必ず適切な保護具(防毒マスク又は送気マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。
- ⑬ 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑭ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑮ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえでの保管はしないでください。
- ⑯ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑰ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑱ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑲ 用途以外には使わないでください。
- ⑳ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

※ 作業及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。

※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。

● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。

● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時)	7~10ml/㎡
--------------	----------

※ 使用量は基材によって多少異なります。


業務用
180