

# 施 工 要 領 書

<b>製 品 名</b>	シリコン硬化剤	<b>クイックワン</b>	
<b>特 長</b>			
■弊社商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。			
<b>用 途</b>			
■ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。 (参考)クイックワン添加によるガリレオ塗膜の指触乾燥時間の短縮効果			
施工環境		ガリレオ塗膜の指触乾燥時間(目安)	
		無添加	クイックワン添加
気温(及び基材温度)25℃、湿度 60%		60分	40分
気温(及び基材温度)15℃、湿度 60%		120分	80分
※上記はあくまで目安となります。施工時期・作業環境等により乾燥時間が変わってきますので予めご確認ください。 ※ガリレオ塗膜の硬化反応が完全に終結するまでには数日かかりますので、ご注意ください。 ※ガリレオ以外の弊社商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。			
<b>使 用 方 法</b>			
※必ず『ガリレオ』の施工要領書をご確認の上、お使いください。 ①ガリレオに 1,000 分の 3(1,000cc に対して 3cc)の量を添加しよく攪拌してからお使いください。 ②ガリレオの使用方法に従って施工してください。 ※ご使用毎にクイックワンを添加してからご使用ください。クイックワンを添加した液は密閉状態で保管しても硬化反応が進み、無添加状態より貯蔵安定性が低下します。一度クイックワンを添加した液はできる限り早く使いきるようにしてください。			
<b>標 準 添 加 量(原液使用時)</b>	ガリレオ 1,000cc(ml) に対して 3cc(ml) 添加		
<b>使 用 上 の 注 意</b>			
揮発性の溶剤で、蒸気を吸引すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。 ①クイックワンは引火性の物質です。施工要領書、使用上の注意及び SDS を良く読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。 ②エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。 ③ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。基材や施工条件によって添加する保護剤の硬化乾燥性および塗膜性能に影響が出る場合がありますので、本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。 ④クイックワンは原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。 ⑤作業に使用した機材、容器等は溶剤・シンナー等で十分に洗浄してください。 ⑥芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。 ⑦作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑧必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。 ⑨口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。 ⑩手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。 ⑪子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑫容器から出すときは、こぼさないように注意してください。一度別の容器等に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑬作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑭取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑮用途以外には使わないでください。 ⑯施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。			
※作業員及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。			
<b>性 状</b>			
外 観	無色透明～淡黄色透明	取り扱い	<b>火気厳禁</b>
溶 剤	第 4 類第一石油類 危険等級Ⅱ	貯蔵性	1 年(5～30℃未開封状態で保管)