

施 工 要 領 書

製 品 名	強力アルカリ洗剤 <h2 style="text-align: center;">アルケミー</h2> (アルカリ性タイプ)
用 途	
■凹凸のある御影石バーナー仕上げや磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去。	
<適合素材> ○御影石バーナー仕上げ・鏡面仕上げ・水磨き仕上げ ○各種タイル(艶あり、艶なし) ○コンクリート	<不適合素材> ×大理石鏡面仕上げ ×テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします。
使 用 方 法	
①施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去してください。 ②施工しない箇所や周辺基材を養生してください。 ③汚れの程度に応じてアルケミーを2～10倍に水道水で希釈して、施工面にたっぷり塗布してください。 【標準希釈倍率は5倍】 ④施工面が乾かないように、そのまま10分以上滞留させます。 ※滞留時間が短いとムラのある仕上がりになる可能性があります。 ※滞留時間中は床面が滑りやすくなりますのでご注意ください。 ⑤10分以上放置後、ナイロンタワシ・ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。ポリッシャー洗浄するときは、少量の水を出しながら、丁寧に洗浄してください。 ⑥汚水はできるだけ早くバキューム等で回収してください。 ※回収時はバキュームを使用するほうがきれいに仕上がります。 ⑦再度水洗いを行ない、汚水が残留しないようにバキューム等で回収してください。 ⑧乾いたきれいなモップで拭き上げ、送風機等を使用してできるだけ早く乾燥させてください。 ※濡れた状態で歩行されると汚れが付着しやすくなります。 ※中和が必要なときには弊社営業担当者にご確認ください。	
標 準 使 用 量(原液使用時)	7～10㎡/ℓ ※使用量は基材によって多少異なります。
使 用 上 の 注 意	
①施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。 ②ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。 本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。 ③エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。 ④ガラス・金属・アルミサッシ等に付着したときは、速やかに水洗いをしてください。 ⑤水道水以外のものと混合しないでください。 ⑥保護剤を塗布する場合、アルケミーが残留していると密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。 ⑦芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。 ⑧作業するときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。 ⑨必ず適切な保護具(保護マスク・保護メガネ・不浸透性の保護手袋・保護衣・長靴等)をお使いください。 ⑩口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをし、医師にご相談ください。 ⑪手や皮膚・衣類についたときは、速やかに充分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。 ⑫子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。 ⑬一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。 ⑭作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。 ⑮取り扱い後は手洗いを充分行ってください。 ⑯用途以外には使わないでください。 ⑰施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。 ※作業及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。 ※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。 ●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。 ●製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。 <div style="text-align: right; color: red;">製品有効期限: 未開封冷暗所保管で製造より1年</div>	